



		H35	RA-103	RA-105	RA-111	RA-130
Feststoffgehalt	[%]	35 ± 1	45 ± 1	50 ± 1	50 ± 1	50 ± 1
MFT	[°C]	ca. 0	ca. 3	ca. 5	ca. 11	ca. 30
pH-Wert		7,0 – 8,5	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5
Viskosität <sup>1)</sup>	[mPas]	10 - 500	10 - 200	10 - 1500	100 - 1500	10 - 400
Dichte	[g/m³]	1,02 ± 0,02	1,03 ± 0,02	1,05 ± 0,02	1,05 ± 0,02	1,05 ± 0,02
Mittlere Teilchengröße	[nm]	≤ 50	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Anwendung						
LF-Systeme		✓	✓	✓		
Innenfarben				✓		
Fassadenfarben				✓		
Hoch- und Seidenglanzfarben			✓			
Volltonfarben						
Silikonfarben und Silikonputze				✓		
Silikatfarben und Silikatputze						
Kunstharpuzte				✓		
Buntsteinputze				✓	✓	
Dachbeschichtungen				✓	✓	
Bodenbeschichtungen						✓
Dispersionslacke			✓			
Klebstoffe						
Holzbeschichtungen		✓	✓			
Grundierungen		✓				

<sup>1)</sup> Brookfield Viskosimeter 20 U/min



besonders geeignet  
bedingt geeignet