



		VAA-22	VAA-28	VAV-25
Feststoffgehalt	[%]	50 ± 1	50 ± 1	50 ± 1
MFT	[°C]	ca. 10	ca. 2	ca. 10
pH-Wert		4,0 – 5,0	4,0 – 5,0	4,0 – 5,0
Viskosität ¹⁾	[mPas]	3000 - 5000	3000 - 6000	3000 - 8000
Dichte	[g/m ³]	1,05 ± 0,02	1,05 ± 0,02	1,05 ± 0,02
Mittlere Teilchengröße	[nm]	≤ 500	≤ 500	≤ 500
Anwendung				
LF-Systeme			✓	
Innenfarben		✓	✓	✓
Fassadenfarben		✓	✓	✓
Hoch- und Seidenglanzfarben		✓	✓	✓
Volltonfarben		✓	✓	✓
Silikonfarben und Silikonputze				
Silikatfarben und Silikatputze				
Kunstharpurte		✓	✓	✓
Buntsteinputze				
Dachbeschichtungen				
Bodenbeschichtungen				
Dispersionslacke				
Klebstoffe		✓	✓	
Holzbeschichtungen				
Grundierungen				

¹⁾ Brookfield Viskosimeter 20 U/min



besonders geeignet



bedingt geeignet