ALDEPOL Hydrosole

		H 35	HS 30	HR 40
Feststoffgehalt	[%]	35 ±1	30 ±1	40 ±1
MFT	[°C]	Ca. 0	<5	<5
pH-Wert		7,5 – 8,5	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5
Viskosität[1)]	[mPas]	10 - 500	10 - 500	10 – 500
Dichte	[g/cm³]	1,02 ± 0,02	1,02 ± 0,02	1,02 ± 0,02
Mittlere Teilchengröße	[nm]	50	90	90

Anwendung				
LF-Systeme		**	**	**
Konservierungsmittel-freie Farben		**		
Innenfarben		**	**	
Fassadenfarben				
Hoch- und Seidenglanzfarben				
Volltonfarben				
Silikonfarben und Silikonputze				
Silikatfarben und Silikatputze				
Kunstharzputze				
Buntsteinputze				
Dachbeschichtungen				
Bodenbeschichtungen				**
Dispersionslacke				
Klebstoffe				
Holzbeschichtungen		**		
Grundierungen		**	**	**

[1)] Brookfield Viskosimeter 20 U/min

** besonders geeignet
* bedingt geeignet

IMPARAT Farbwerk
Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
IMPARAT Polymer
21509 Glinde / Hamburg
Tel. 040/727708-341 Fax 040/727708-349
www.imparat.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie resultieren aus Versuchen unserer Forschungslabore und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen weder eine Gewährleistung, noch eine verbindliche Zusage für bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eigenschaften für bestimmte Zwecke dar. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu beachten. Es gelten unsere „allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

21.07.2022