

## Imotect-MKS

Gebrauchsfertiger pastöser lösemittelfreier Fixier- und Montagekleber für alle saugenden Materialien innen und außen.

Für die Verklebung von PUR- und Polystyrol-Hartschaumplatten und -Profilen, Decken- und Wandpaneele sowie für Zier- und Fußleisten aus Holz und Holzwerkstoffen.

Außerdem zur Fixierung von IMPACT EPS Hartschaumplatten KS.

Extra starke Anfangshaftung, hohe Klebkraft, kein Abfließen an senkrechten Flächen.

<p><b>Farbton / Gebinde:</b> Weiß / 380 g Kartusche</p> <p><b>Bindemittel:</b> Wässrige Kunstharzdispersion nach DIN 55947.</p> <p><b>Dichte:</b> Ca. 1,30 g / cm<sup>3</sup></p> <p><b>Untergrundvorbehandlung:</b> Der Untergrund muss tragfähig, fest, staub- und fettfrei sowie nicht dauerhaft nass sein (VOB Teil C DIN 18363 beachten).</p> <p><b>Verarbeitung:</b> Kartuschenverschluß abschneiden, Kunststoffdüse aufschrauben und an der erforderlichen Stelle schräg abschneiden. Imotect-MKS mit der Kartuschenpistole punkt- oder streifenförmig auf das zu verklebende Werkstück oder den Untergrund auftragen, so dass der Kleber die Gegenfläche gut benetzt, ansetzen, justieren und gut andrücken. Spaltüberbrückend bis 10 mm, ca. 15 Min. korrigierbar. In den meisten Fällen ist durch die hohe Anfangshaftung ein Abstützen nicht erforderlich. Nur bei spannungsreichen Verklebungen mindestens 24 Stunden abstützen/fixieren. Für eine schnelle und gleichmäßige Durchhärtung des Klebstoffs muss mindestens ein Untergrund saugend sein. Kleberflecke im nassen Zustand mit Wasser und Schwamm entfernen.</p> <p><b>Anfangshaftung:</b> Bis zu 130 kg/m<sup>2</sup> (bei vollflächiger Verklebung).</p> <p><b>Verbrauch:</b> Ca. 300 g/m<sup>2</sup> bei flächigem Auftrag / ca. 11 m bei einer Strangdicke von 6 mm / ca. 15 ml pro Fixierpunkt. Bei unebenem Untergrund kann sich der Verbrauch erhöhen. Genaue Verbrauchsmenge durch Probebeschichtung ermitteln.</p>	<p><b>Verarbeitungstemperatur:</b> Zwischen +10° C und + 40 °C (Umluft und Untergrund)</p> <p><b>Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit):</b> Ca. 24 - 48 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit entsprechend länger.</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b> Mit Wasser.</p> <p><b>Lagerung:</b> Vor Frost schützen! Originalverschlossen mindestens 18 Monate haltbar..</p> <p><b>Wichtige Verwendungshinweise:</b> Verarbeitungsrichtlinien von Zierprofilplatten und Paneelherstellern beachten. Die Überarbeitung der verklebten Werkstücke darf erst nach völliger Durchtrocknung des Klebers erfolgen.</p> <p><b>Sicherheitshinweise:</b> Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <p><b>GISCODE:</b> D1</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------